Паста ИТМ25
ТУ 20.52.10-093-59846689-2022

ИТЕКМА
www.itecma.ru

Техническая информация

Применение

Эпокси-фенольная паста ИТМ25 предназначена для заполнения сот, заделки торцов трехслойных сотовых панелей, использующихся для внутренней отделки кабин, внутренних панелей потолка и стен грузовых и багажных отсеков воздушного судна. с целью увеличения их жесткости и ремонта данных панелей.

Ключевые свойства

- Не поддерживает горение
- Низкое влагопоглощение
- Низкое дымовыделение
- Температура эксплуатации от -60 до 85°С

Свойства пасты ИТМ25

Характеристика	Н/Д	Значение
Предел прочности при сжатии 0° σ_{11}^{-}, МПа при 25°С	ГОСТ 4651	30
Плотность (ρ), г/см³	ГОСТ 15139	0,65-0,7

Режим формования

Отверждение при комнатной температуре: выдержка при комнатной температуре 17-30°С в течение не менее 24 часов.

Печеное формование: выдержка при температуре 65°С в течение не менее 2 часов

Хранение

Компоненты пасты хранят и транспортируют в заводской упаковке в вертикальном положении, крышкой вверх при температуре до +40°С. Нижний температурный предел определяется используемой тарой:

- полимерная тара не ниже -27°С.
- металлическая тара не ниже -40°С.

Компоненты пасты транспортируют всеми видами крытого транспорта, обеспечивающими необходимый температурный режим и защиту от механического воздействия

142181, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 2, к. 121
Тел.: +7 (495) 580-38-91, +7 (495) 580-38-98, e-mail: sales@itecma.ru